


Ficha Técnica



Carbón Activo

Descripción

Absorción y eliminación de gases y olores. Carbón activo extruido, producido a base de seleccionadas partículas bituminosas de carbón, activadas con vapor a alta temperatura. Utilizado en Cabinas de pintura depuradoras y aire acondicionado.

Se comercializa en sacos de 20 y 25 Kg.

Datos Técnicos

Diámetro Cilindros	4mm
Volumen total poros	0.76cm-3gm
Índice Benzeno	30-35%
Densidad aparente	490-500 kg/m3
Superficie Específica BET	900-100 m2
Dureza	99%
Temperatura combustión	480-500°
Maxima Temperatura de uso	40 ^a
Temperatura máxima trabajo	100°
Cenizas	8%
Humedad al envasar	2%

Valores aproximados